


iQ GRANIT

Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	ISO 10581	Homogenní PVC podlahové krytiny
Obsah pojiva	ISO 10581	Typ I
Komerční použití	ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž
Průmyslové použití	ISO 10874	43 vysoká zátěž
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty
Povrchová úprava		New iQ PUR
Obnova povrchu		Ano
Celková tloušťka	ISO 24346	2 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	2 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	2750 g/m ²
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0019-0009-DoP-2013-07
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Reakce na oheň	EN ISO 11925-2	Splňuje
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelný odpor	EN 12667	~0,010 m ² •K/W
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty
Vybavení pro námořní dopravu	IMO 2010 FTP Code part 2 and 5	Schválen
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota : 0,02 mm
Protiskluznost	DIN 51130	R9
Protiskluznost	BS 7976-2	Nízké riziko uklouznutí
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 8 mm pro role ≤ 2 mm pro dílce
Čisté prostory	ISO 14644-1	ISO třída 4
Riboflavin Test	Fraunhofer method	Třída 0 : Vynikající
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 7
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.25 % pro dílce Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.40 % pro role
Dekontaminace	ISO 8690 - DIN 25415	Vynikající
Chemická odolnost	ISO 26987	Vynikající odolnost
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846 Part C	Nepodporuje růst
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)
Schválení pro mokré prostory	EN 13553 Annex A	Vodotěsnost
Průměrná hodnota pevnosti svaru	EN 684	≥ 400 N/50mm
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty
Recyklovatelnost		Recyklovatelný
Celkový recyklovaný obsah		25,5 %
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		5,24 kg CO ₂ e /m ²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		3,83 kg CO ₂ e /m ²
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Emise formaldehydu		E1
Rozměry a vzory		
Role	Role 2 x 25 m	
Čtverec	Čtverec 610 mm x 610 mm - 14 Čtverec=5,2 m ² /karton - 40 karton/paleta	
Počet dostupných dekorů	51	



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (16/05/2024). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.